

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU I PIELEGNACJI TARASU DREWNIANEGO

Montaż tarasu musi zostać wykonany zgodnie z instrukcją. Poniższa instrukcja przedstawia ogólne zasady montażu tarasu z desek drewnianych. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.

Informacje o produkcji

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska ma indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różnice usłojenia i kolorystyki. Przed montażem desek należy zapoznać się opisem technicznym danego gatunku drewna. Wszystkie opisy dostępne są na stronie internetowej www.drewnopark.pl/pliki. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedawcy przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przy projektowaniu tarasu należy uwzględnić naddatek materiału (ok. 10%) na przycięcia, wyrównywanie brzegów tarasu, itd.

Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należy deski ścisnąć pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na tendencję drewna do wichrowania i paczenia się.


Instrukcja montażu deski tarasowej

Podłoże do montażu deski musi być twarde i stabilne. Ważne jest, aby było przesiąkliwe lub miało minimalny spadek (wystarczy 2%) umożliwiający odpływ wody. Montaż na podłożu nienasiąkliwym powinien zapewniać odpływ pomiędzy legarów, dlatego należy zapewnić podkładki z materiału nienasiąkliwego (np. gumowe). W przypadku montażu na gruncie należy przygotować podkład z mieszanki żwiru lub małych kamieni usypanych na włókninie chroniącej przed przerastaniem chwastów. Następnie należy umieścić bloczki betonowe pod legary w odstępach około 40-50cm.

Deskę tarasową należy montować na legarach o gęstości zbliżonej do materiału, z którego wykonane są deski. Do desek wykonanych z drewna egzotycznego nie można zastosować legarów z drewna iglastego, ponieważ zmiany temperatury i wilgotności mogą spowodować wyrwanie wkrętów.

Legary konstrukcyjne muszą być zamocowane do podłoża w sposób zapewniający solidną podstawę a ich rozstaw uzależniony jest od przekroju deski:

WYMIARY DESKI TARASOWEJ	MAKSYMALNY ROZSTAW MIĘDZY OSIAMI LEGARÓW
19mm x 90mm	25-30cm
21/22mm x 120mm	35-40cm
21mm x 145mm	40-45cm



24/25/27mm x 140/145mm

45-50cm

Przy montażu należy uwzględnić naturalny proces wysychania drewna w czasie gorących letnich dni i pęcznienia podczas deszczowej pogody – dlatego odstęp między deskami powinien wynosić 5-10mm. Jeśli taras przylega do ściany lub innego stałego elementu, należy zapewnić szczelinę dylatacyjną wynoszącą co najmniej 10mm.

Deski należy przykręcić do każdego legara 2 wkrętami o długości co najmniej dwukrotnie większej niż grubość deski. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej min. A2. Przed wkręcaniem należy wykonać wstępne nawiercenie (wiertło 4mm przy wkręcie o średnicy 5mm). Wkręty powinny być mocowane w odległości 30-60mm od czoła deski, aby unikać wyginania się końców. Główka wkrętu powinna być na poziomie powierzchni deski i nie wystawać ponad nią.

Ważne!

Należy zwrócić uwagę w zależności od gatunku drewna z jakiego taras jest wykonany, aby drewno zaimpregnować z każdej strony odpowiednim do tego impregnatem przeciwko powstawaniu grzybów i pleśni.


Olejowanie tarasu zaleca się wykonać po zmontowaniu tarasu i jego oczyszczeniu z zabrudzeń. Czynność ta powinna być wykonana podczas sprzyjających warunków pogodowych (patrz zalecenia producenta oleju do tarasów). Należy pamiętać (w zależności od producenta) że pierwsza warstwa oleju musi dobrze wyschnąć i nie może w tym czasie być narażona na nie sprzyjające warunki pogodowe (np. opady deszczu), ponieważ gdy powłoka nie wyschnie wystarczająco wilgoć może się dostać pod powłokę oleju co może skutkować zatrzymaniem wilgoci i powstaniem pleśni i grzybów. Dodatkowo zaleca się zastosowanie produktów zabezpieczających cięcia poprzeczne tzw. higro blokery, które zmniejszają pobieranie wilgoci w tych miejscach co minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć.

Pielęgnacja tarasu drewnianego

Deski tarasowe należy czyścić używając szczotki ze sztywnym włosiem, szlauchem oraz wodą. Wstępnie oczyszczony taras warto umyć specjalnym środkiem do czyszczenia tarasów drewnianych. Usunie on szare przebarwienia drewna, plamy i tłuszcze, a także rozjaśni deski, przywracając im naturalną barwę.

W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy.

Aby nie dopuścić do powstania szkód, należy systematycznie impregnować i uzupełniać ubytki w powłoce ochronnej. Widać gołym okiem, kiedy taki zabieg jest potrzebny. Na deskach pokrytych impregnatem kolor płowieje i miejscowo zaczyna go brakować. Ubytki koloru pojawiają się zazwyczaj najpierw na jednej ścianie lub jednej stronie budynku. Powoduje je wiatr i zacinający deszcz. Najlepiej powtarzać dwa razy w roku: na wiosnę przed rozpoczęciem sezonu oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć drewno przed zimą.



Dla zachowania długotrwałego efektu wizualnego taras drewniany powinien być okresowo czyszczony i olejowany olejami do tarasów drewnianych. Częstotliwość takiego zabiegu pielęgnacyjnego uzależniona jest od gatunku drewna z jakiego jest wykonany taras oraz na jakie warunki atmosferyczne jest on narażony. Standardowo przyjmuje się że olejowanie tarasu powinno być wykonywane dwukrotnie w ciągu roku.

Nie należy nakładać powłok ochronnych w temperaturach poniżej +15C oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.

W przypadku **nie stosowania** zabiegów opisanych powyżej, drewniane deski tarasowe są narażone na bezpośrednie oddziaływanie warunków pogodowych co przyspiesza proces starzenia się drewna czyli szarzenia, odbarwienia, powstawania i powiększania się pęknięć oraz szybszą degradację.